



**Sơn Nippon**  
**Sơn Đáu Cứng Đẹp**

Ref. No. : PDS-0405-VN

Lần ban hành. : 2

Ngày sửa đổi : 02.05.18

TÀI LIỆU KỸ THUẬT

# NIPPON TEXKOTE

## Dữ liệu áp dụng

<b>Chuẩn bị bề mặt</b>	<p><u>Bề mặt phải được chuẩn bị kỹ trước khi sơn:</u></p> <p>Xử lý bề mặt có rêu, nấm bằng dung dịch chống rêu, nấm NIPPON ANTI-FUNGUS SOLUTION.</p> <p>Bề mặt phải sạch, khô &amp; ổn định trước khi sơn.</p> <p>Đối với tường mới, cần để khô ít nhất 21 ngày trước khi sơn.</p> <p>Quan sát mức độ ẩm sau đây trước khi sơn : (Bằng mày đo độ ẩm Sovereign)</p> <p>Phân nê : Độ ẩm dưới 6%</p> <p>Gỗ : Độ ẩm dưới 10%</p>
<b>Phương pháp thi công</b>	Phun có khí

NIPPON PAINT (VIETNAM) CO., LTD

Số. 14, Đường 3A, KCN Biên Hòa II, Phường Long Bình Tân, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Điện thoại: (84).251.3836579 – 3836586, Fax: (84).251.3836346 – 3836349

[www.nipponpaint.com](http://www.nipponpaint.com)

# NIPPON TEXKOTE

<b>Mức tiêu hao</b>	Theo lý thuyết: 0.7 – 1.5 m <sup>2</sup> / Lít, tùy theo kiểu trang trí								
<b>Pha loãng</b>	Không yêu cầu. Nếu cần, dùng nước sạch để pha loãng, không quá 3% theo thể tích.								
<b>Dữ liệu phun</b>	<p style="text-align: right;"><u>Phun có khí</u></p> <table> <tr> <td>Áp lực cung cấp (Kg/cm<sup>2</sup>)</td> <td>2.5 – 4.5</td> </tr> <tr> <td>Kích thước đầu phun với 60 độ góc</td> <td>4.5 hoặc 6 mm</td> </tr> <tr> <td>Khoảng cách từ đầu phun đến bề mặt</td> <td>20 – 30 cm</td> </tr> <tr> <td>Pha loãng</td> <td>Tối đa 3%</td> </tr> </table> <p>Để có được kiểu trang trí dạng phẳng, cần dùng con lăn để cán bằng khi màng sơn còn chưa khô (khoảng từ 10 - 15 phút sau khi sơn).</p>	Áp lực cung cấp (Kg/cm <sup>2</sup> )	2.5 – 4.5	Kích thước đầu phun với 60 độ góc	4.5 hoặc 6 mm	Khoảng cách từ đầu phun đến bề mặt	20 – 30 cm	Pha loãng	Tối đa 3%
Áp lực cung cấp (Kg/cm <sup>2</sup> )	2.5 – 4.5								
Kích thước đầu phun với 60 độ góc	4.5 hoặc 6 mm								
Khoảng cách từ đầu phun đến bề mặt	20 – 30 cm								
Pha loãng	Tối đa 3%								
<b>Thời gian chuyển tiếp</b>	Tối thiểu 72 giờ ở điều kiện bình thường								
<b>Vệ sinh</b>	Rửa các dụng cụ bằng nước sạch ngay sau khi dùng								
<b>Bảo quản</b>	Đậy chặt nắp thùng. Lưu trữ ở nơi khô, mát và thoáng. Nhiệt độ từ 5 – 40°C.								
<b>Đóng gói</b>	18 Lít								
<b>Lưu ý</b>	Hạn chế thi công khi nhiệt độ thấp hơn 10°C và độ ẩm lớn hơn 85%. Tránh tiếp xúc trực tiếp với da. Sử dụng dụng cụ bảo hộ thích hợp.								
<b>GHI CHÚ</b>	<i>Những thông tin trên đây áp dụng cho sản phẩm ở điều kiện kiểm tra xác định. Bởi vì những điều kiện, tình huống mà sản phẩm được sử dụng là nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi, do đó để có hướng dẫn cụ thể, vui lòng liên lạc Bộ phận Hỗ trợ khách hàng của Công ty sơn Nippon. Chúng tôi có thể chỉnh sửa tài liệu kỹ thuật cho sản phẩm mà không cần thông báo.</i>								

## **NIPPON PAINT (VIETNAM) CO., LTD**

Số. 14, Đường 3A, KCN Biên Hòa II, Phường Long Bình Tân, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam  
 Điện thoại: (84).251.3836579 – 3836586, Fax: (84).251.3836346 – 3836349

[www.nipponpaint.com](http://www.nipponpaint.com)