



## TÀI LIỆU KỸ THUẬT

**ODOUR-LESS CHÙI RỬA VƯỢT TRỘI**

<b>Mô tả</b>	Sơn ODOUR-LESS CHÙI RỬA VƯỢT TRỘI kết hợp công nghệ sơn tiên tiến đem lại cho bạn một loại sơn mới gần như không mùi, không những bảo vệ sức khỏe cho người sử dụng mà còn góp phần bảo vệ môi trường. Chúng tôi hy vọng bạn sẽ yêu thích sản phẩm này - từ độ bao phủ cao với bề mặt phẳng mịn cho đến khả năng chịu được những tác động trong sinh hoạt hằng ngày. Sơn Odour-less CHÙI RỬA VƯỢT TRỘI ít bám bẩn và các vết bẩn trên bề mặt sơn cũng được lau sạch dễ dàng hơn, màng sơn thậm chí có thể chịu được chùi rửa. Do vậy, sơn ODOUR-LESS CHÙI RỬA VƯỢT TRỘI sẽ đem đến cho bạn bề mặt phẳng mịn tuyệt vời luôn bền đẹp với thời gian.
<b>Loại</b>	Modified Acrylic Copolymer Emulsion
<b>Công dụng</b>	Là loại sơn phủ lý tưởng cho các bề mặt nội thất như: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tường trát vữa</li> <li>- Tường gạch</li> <li>- Bề mặt thạch cao</li> <li>- Bê tông</li> <li>- Gỗ (đã sơn lót)</li> <li>- Bề mặt MDF ...</li> </ul>
<b>Hoàn thiện</b>	Mờ Màu sắc: Nhiều màu sắc phong phú như trong bảng màu. Màu đặc biệt sẽ được đáp ứng theo yêu cầu.
<b>Đặc điểm</b>	<b>Đặc tính Xanh :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Là loại sơn nước nội thất rất thân thiện với môi trường</li> <li>- Hàm lượng chất hữu cơ bay hơi rất thấp (nhỏ hơn 25g/L VOC, đáp ứng yêu cầu an toàn về môi trường)</li> <li>- Gần như không mùi trong khi thi công sơn và trong quá trình sơn khô</li> <li>- Không độc hại, không chứa chì, thủy ngân, catmi và crôm</li> <li>- Không chứa APEO (Alkylphenol ethoxylates)</li> <li>- Không chứa Phooc-môn (formaldehyde)</li> <li>- Không chứa NMP (N-methyl pyrrolinone)</li> </ul> <b>Đặc tính Sạch :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Các vết bẩn trên ODOUR-LESS CHÙI RỬA VƯỢT TRỘI có thể được chùi rửa rất dễ dàng</li> </ul>

**NIPPON PAINT (VIETNAM) CO., LTD**

Số. 14, Đường 3A, KCN Biên Hòa II, Phường Long Bình Tân, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Điện thoại: (84).251.3836579 – 3836586, Fax: (84).251.3836346 – 3836349

# ODOUR-LESS CHÙI RỬA VƯỢT TRỘI

	<ul style="list-style-type: none"><li>- Khả năng chịu chùi rửa tuyệt vời - Rất bền màu</li><li>- Khả năng chịu kiềm và chịu nước tốt</li><li>- Độ che phủ và bao phủ cao</li></ul>	
<b>Dữ liệu áp dụng</b>		
<b>Chuẩn bị bề mặt</b>	<p>Bề mặt phải sạch, khô và ổn định.</p> <p><b>Hướng xử lý đề nghị:</b></p> <p><u>Chất dơ, bụi:</u> Lau, chùi bằng khăn ướt và làm sạch bụi. Chất tẩy nhẹ cũng có thể được sử dụng.</p> <p><u>Màng sơn cũ / Vữa xi-măng / Bột trét:</u> Các màng sơn cũ / Bề mặt không ổn định phải được tẩy sạch bằng đục, cạo, máy chà xát hoặc dụng cụ thích hợp. Bề mặt không bằng phẳng nên được trét lại bằng loại bột trét thích hợp.</p> <p><u>Độ ẩm:</u> Độ ẩm cao thường gây ra sự cố cho sơn. Quan sát mức độ ẩm sau đây trước khi sơn:</p> <p>* Bê tông, tường trát vữa:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- &lt; 6% bằng máy đo độ ẩm Sovereign 1150</li><li>- &lt; 16% bằng máy đo độ ẩm Protimeter Mini BLD 2000</li><li>- &lt; 60% bằng máy đo độ ẩm Lutron MS-7003</li></ul> <p>Mọi sự thấm nước phải được kiểm tra kỹ lưỡng và xử lý.</p> <p><u>Rêu/Nấm:</u> Tẩy sạch bằng dụng cụ đục hoặc cạo và xử lý bằng dung dịch chống rêu, nấm NIPPON ANTI- FUNGUS SOLUTION. Rửa lại bề mặt bằng nước sạch và để khô.</p> <p><u>Dầu/ mỡ:</u> Làm sạch bằng chất tẩy nhẹ và một ít dung môi nếu cần thiết. Rửa lại thật kỹ để loại bỏ mọi vết bẩn.</p>	
<b>Phương pháp thi công</b>	Dùng cọ quét, con lăn hay súng phun không có khí	
<b>Mức tiêu hao</b>	Theo lý thuyết: 12.0 m <sup>2</sup> / Lít ( Độ dày màng sơn khô 30 micron)	
<b>Pha loãng</b>	Dùng nước sạch để pha loãng	
	Cọ quét & con lăn	- Tối đa 20%
	Phun không có khí	- Tối đa 10%
<b>Dữ liệu phun</b>		<u>Phun không có khí</u>
	Áp lực cung cấp (kg/cm <sup>2</sup> )	20 - 150
	Kích thước đầu phun ở 60 độ góc	0.017"
	Pha loãng	Tối đa 10%
<b>Hệ thống sơn đề nghị</b>	Bột trét: 2 - 3 lớp SKIMCOAT NỘI THẤT Sơn lót: 1 lớp ODOUR-LESS SEALER	

## NIPPON PAINT (VIETNAM) CO., LTD

Số. 14, Đường 3A, KCN Biên Hòa II, Phường Long Bình Tân, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam  
Điện thoại: (84).251.3836579 – 3836586, Fax: (84).251.3836346 – 3836349

 www.nipponpaint.com

# ODOUR-LESS CHÙI RỬA VƯỢT TRỘI

	Sơn phủ: 2 lớp ODOUR-LESS CHÙI RỬA VƯỢT TRỘI
<b>Độ dày màng sơn yêu cầu</b>	Độ dày màng sơn khô là 30 - 40 micron cho một lớp sơn đối với điều kiện thi công bình thường.
<b>Thời gian khô</b>	Khô bề mặt - 30 phút ở 30°C
<b>Thời gian chuyển tiếp</b>	Tối thiểu là 2 giờ ở điều kiện bình thường
<b>Vệ sinh</b>	Rửa các dụng cụ bằng nước sạch ngay sau khi dùng
<b>Bảo quản</b>	Sau khi sử dụng, đậy chặt nắp thùng và để ở nơi khô, mát và thoáng. Nhiệt độ từ 5 - 40°C.
<b>Đóng gói</b>	1 Lít, 5 Lít & 18 Lít
<b>Lưu ý</b>	<p>Hạn chế thi công khi nhiệt độ thấp hơn 10°C và độ ẩm lớn hơn 85%. Tránh tiếp xúc trực tiếp với da, sử dụng dụng cụ bảo hộ thích hợp.</p> <p>Để đạt hiệu quả lau chùi tối ưu, nên để màng sơn khô cứng hoàn toàn trong 5 ngày trước khi đưa vào sử dụng.</p> <p>Hiệu quả lau chùi sẽ cao hơn khi vết bẩn được xử lý sớm hơn. Các vết bẩn trên tường có thể được chùi rửa bằng khăn mềm với xà phòng, nước rửa chén pha loãng.</p>
<b>GHI CHÚ</b>	<i>Những thông tin trên đây áp dụng cho sản phẩm ở điều kiện kiểm tra xác định. Bởi vì những điều kiện, tình huống mà sản phẩm được sử dụng là nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi, do đó để có hướng dẫn cụ thể, vui lòng liên lạc với Bộ phận Hỗ trợ khách hàng của Công ty Sơn Nippon. Chúng tôi có thể chỉnh sửa tài liệu kỹ thuật cho sản phẩm mà không cần thông báo.</i>

## NIPPON PAINT (VIETNAM) CO., LTD

Số. 14, Đường 3A, KCN Biên Hòa II, Phường Long Bình Tân, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam  
Điện thoại: (84).251.3836579 – 3836586, Fax: (84).251.3836346 – 3836349

[www.nipponpaint.com](http://www.nipponpaint.com)