



## TÀI LIỆU KỸ THUẬT

**MATEX SUPER WHITE**

<b>Mô tả</b>	MATEX SUPER WHITE là loại sơn nước nội thất được pha chế đặc biệt với thành phần bột Titanium Dioxide siêu trắng. MATEX SUPER WHITE đem lại màng sơn trắng sáng rạng rỡ với độ phẳng mượt sang trọng và độ che phủ tuyệt vời với chỉ một lần sơn.
<b>Loại</b>	Acrylic Copolymer Emulsion
<b>Công dụng</b>	Là lớp sơn phủ trang trí và bảo vệ cho các bề mặt nội thất như: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tường trát vữa</li> <li>- Tường gạch</li> <li>- Bể thạch cao</li> <li>- Bê tông</li> <li>- Gỗ (đã sơn lót)</li> <li>- Bảng MDF ...</li> </ul>
<b>Hoàn thiện</b>	Mờ Màu sắc: Trắng
<b>Đặc điểm</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Màu sơn trắng sáng rạng rỡ</li> <li>- Màng sơn phẳng mượt tuyệt vời</li> <li>- Độ bao phủ &amp; che phủ cao</li> <li>- Chống rêu, mốc</li> <li>- Dễ sử dụng</li> <li>- Ít sơn bị văng bắn hơn trong khi thi công</li> </ul>
<b>Dữ liệu áp dụng</b>	
<b>Chuẩn bị bề mặt</b>	<p>Bề mặt phải sạch, khô và ổn định.</p> <p><b>Hướng xử lý đề nghị:</b></p> <p><u>Chất dơ, bụi:</u> Lau, chùi bằng khăn ướt và làm sạch bụi. Chất tẩy nhẹ cũng có thể được sử dụng.</p> <p><u>Màng sơn cũ / Vữa xi-măng / Bột trét:</u> Các màng sơn cũ / Bề mặt không ổn định phải được tẩy sạch bằng đục, cạo, máy chà xát hoặc dụng cụ thích hợp. Bề mặt không bằng phẳng nên được trét lại bằng loại bột trét thích hợp.</p> <p><u>Độ ẩm:</u> Độ ẩm cao thường gây ra sự cố cho sơn. Quan sát mức độ ẩm sau đây trước khi sơn :</p> <p>* Bê tông, tường trát vữa :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- &lt; 6% bằng máy đo độ ẩm Sovereign 1150</li> <li>- &lt; 16% bằng máy đo độ ẩm Protimeter Mini BLD 2000</li> <li>- &lt; 60% bằng máy đo độ ẩm Lutron MS-7003</li> </ul> <p>Mọi sự thấm nước phải được kiểm tra kỹ lưỡng và xử lý.</p>

**NIPPON PAINT (VIETNAM) CO., LTD**

Số. 14, Đường 3A, KCN Biên Hòa II, Phường Long Bình Tân, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam  
Điện thoại: (84).251.3836579 – 3836586, Fax: (84).251.3836346 – 3836349

[www.nipponpaint.com](http://www.nipponpaint.com)

# MATEX SUPER WHITE

	<p><b>Rêu/Nấm:</b> Tẩy sạch bằng dụng cụ đục hoặc cạo và xử lý bằng dung dịch chống rêu, nấm NIPPON ANTI-FUNGUS SOLUTION. Rửa lại bề mặt bằng nước sạch và để khô.</p> <p><b>Dầu/mỡ:</b> Tẩy sạch bằng chất tẩy nhẹ và một ít dung môi nếu cần thiết. Rửa lại thật kỹ để tẩy tất cả mọi vết bẩn.</p>
<b>Phương pháp thi công</b>	Dùng cọ quét, con lăn hoặc súng phun không có khí
<b>Mức tiêu hao</b>	Theo lý thuyết: 14.0 m <sup>2</sup> /Lít ( Độ dày màng sơn khô 30 micron)
<b>Pha loãng</b>	<p>Dùng nước sạch để pha loãng</p> <p>Cọ quét và con lăn - Tối đa 20%</p> <p>Phun không có khí - Tối đa 10%</p>
<b>Dữ liệu phun</b>	<p style="text-align: right;"><u>Phun không có khí</u></p> <p>Áp lực cung cấp (Kg/cm<sup>2</sup>) 120 - 150</p> <p>Kích thước đầu phun với 60 độ góc 0.017"</p> <p>Pha loãng Tối đa 10%</p>
<b>Hệ thống sơn đề nghị</b>	<p>Bột trét: 2 - 3 lớp SKIMCOAT NỘI THẤT</p> <p>Sơn lót: 1 lớp MATEX SEALER hoặc ODOUR-LESS SEALER</p> <p>Sơn phủ: 1 lớp MATEX SUPER WHITE</p>
<b>Độ dày màng sơn yêu cầu</b>	Độ dày màng sơn khô là 30 - 40 Micron cho một lớp sơn đối với điều kiện thi công bình thường.
<b>Thời gian khô</b>	Khô bề mặt - 10 phút ở 30°C
<b>Thời gian chuyển tiếp</b>	Tối thiểu là 2 giờ ở điều kiện bình thường
<b>Vệ sinh</b>	Rửa các dụng cụ bằng nước sạch ngay sau khi dùng
<b>Bảo quản</b>	Đậy chặt nắp thùng. Lưu trữ ở nơi khô, mát và thoáng. Nhiệt độ từ 5 – 40°C.
<b>Đóng gói</b>	4.8 Kg & 18 Lít
<b>Lưu ý</b>	Hạn chế thi công khi nhiệt độ thấp hơn 10°C và độ ẩm lớn hơn 85%. Tránh tiếp xúc trực tiếp với da. Sử dụng dụng cụ bảo hộ thích hợp.
<b>GHI CHÚ</b>	<i>Những thông tin trên đây áp dụng cho sản phẩm ở điều kiện kiểm tra xác định. Bởi vì những điều kiện, tình huống mà sản phẩm được sử dụng là nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi, do đó để có hướng dẫn cụ thể, vui lòng liên lạc Bộ phận Hỗ trợ Khách hàng của Công ty Sơn Nippon. Chúng tôi có thể chỉnh sửa tài liệu kỹ thuật cho sản phẩm mà không cần báo trước.</i>

## NIPPON PAINT (VIETNAM) CO., LTD

Số. 14, Đường 3A, KCN Biên Hòa II, Phường Long Bình Tân, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam  
 Điện thoại: (84).251.3836579 – 3836586, Fax: (84).251.3836346 – 3836349

 www.nipponpaint.com