

HITEX 5180 SEALER

	<p>Rêu/Nấm: Tẩy bằng nước với áp lực cao và dùng dung dịch chống rêu, nấm ANTI - FUNGUS SOLUTION. Rửa lại bề mặt bằng nước sạch và để khô.</p> <p>Vết nứt: Trét lại các vết nứt bằng chất trét có gốc dầu hoặc loại gốc nước không tan lại trong nước.</p>								
Phương pháp thi công	Dùng cọ quét, con lăn hoặc súng phun có khí								
Mức tiêu hao	Theo lý thuyết: 9.5 - 12.7 m ² /Lít (Độ dày màng sơn khô 30 - 40 micron)								
Pha loãng	Dùng dung môi HITEX 5180 THINNER Cọ quét và con lăn - Tối đa 20% Phun có khí - 20 – 30%								
Dữ liệu phun	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;"><u>Phun có khí</u></td> </tr> <tr> <td>Áp lực cung cấp (Kg/cm²)</td> <td style="text-align: right;">3 - 4</td> </tr> <tr> <td>Kích thước đầu phun với 60 độ góc</td> <td style="text-align: right;">1.3mm</td> </tr> <tr> <td>Pha loãng</td> <td style="text-align: right;">20 - 30%</td> </tr> </table>		<u>Phun có khí</u>	Áp lực cung cấp (Kg/cm ²)	3 - 4	Kích thước đầu phun với 60 độ góc	1.3mm	Pha loãng	20 - 30%
	<u>Phun có khí</u>								
Áp lực cung cấp (Kg/cm ²)	3 - 4								
Kích thước đầu phun với 60 độ góc	1.3mm								
Pha loãng	20 - 30%								
Độ dày màng sơn yêu cầu cho mỗi lớp	Độ dày màng sơn khô là 30 Micron cho một lớp sơn đối với điều kiện thi công bình thường.								
Thời gian khô	Khô bề mặt - 20 phút ở 30°C								
Thời gian sơn lớp kế tiếp	Tối thiểu 4 giờ ở điều kiện bình thường								
Vệ sinh	Rửa sạch các dụng cụ bằng dung môi HITEX 5180 THINNER ngay sau khi dùng.								
Bảo quản	Đậy chặt nắp thùng. Lưu trữ ở nơi khô, mát và thoáng. Nhiệt độ từ 5 – 40°C.								
Đóng gói	Bao bì 5 Lít & 20 Lít								
Lưu ý	<p>Mức tiêu hao phụ thuộc vào độ dày màng sơn, độ gồ ghề, rỗ, xốp của bề mặt, hao hụt trong quá trình thi công, v.v...</p> <p>Thời gian khô và thời gian sơn lớp kế tiếp thực tế có thể ngắn hay dài hơn, phụ thuộc vào độ dày màng sơn, nhiệt độ, độ ẩm môi trường, độ thông thoáng, v.v...</p> <p>Hạn chế thi công khi nhiệt độ thấp hơn 10°C và độ ẩm lớn hơn 85%. Tránh tiếp xúc trực tiếp với da. Sử dụng dụng cụ bảo hộ thích hợp.</p> <p>Sản phẩm có chứa dung môi bay hơi và dễ cháy. Cần đảm bảo độ thông thoáng trong khi sử dụng và không được sử dụng gần nơi có lửa.</p>								
GHI CHÚ	<i>Những thông tin trên đây áp dụng cho sản phẩm ở điều kiện kiểm tra xác định. Bởi vì những điều kiện, tình huống mà sản phẩm được sử dụng là nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi, do đó để có hướng dẫn cụ thể, vui lòng liên lạc với Bộ phận Hỗ trợ khách hàng của Công ty Sơn Nippon. Chúng tôi có thể chỉnh sửa tài liệu kỹ thuật cho sản phẩm mà không cần thông báo.</i>								

NIPPON PAINT (VIETNAM) CO., LTD

Số. 14, Đường 3A, KCN Biên Hòa II, Phường Long Bình Tân, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
 Điện thoại: (84).251.3836579 – 3836586, Fax: (84).251.3836346 – 3836349

 www.nipponpaint.com