

**TÀI LIỆU KỸ THUẬT****EASY WASH SEALER**

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mô tả</b>           | <p>EASY WASH SEALER là sơn lót nội thất với công thức cải tiến, mang lại khả năng chống kiềm vượt trội hơn nhiều so với các sơn lót thông thường. Sản phẩm có độ bám dính cao và khả năng che phủ tuyệt vời.</p> <p>EASY WASH SEALER kết hợp hoàn hảo với các dòng sản phẩm Odour-less, Easy Wash góp phần tăng khả năng lau chùi, độ bền màu và hỗ trợ việc thi công lớp sơn phủ trở nên hiệu quả hơn.</p>                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Loại</b>            | Modified Acrylic Emulsion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Công dụng</b>       | Là loại sơn lót lý tưởng cho các bề mặt nội thất như:<br><div><div>- Tường trát vữa</div><div>- Tường gạch</div><div>- Bê tông</div><div>- Bề mặt thạch cao</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Hoàn thiện</b>      | Mờ<br>Màu sắc: Trắng                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Đặc điểm</b>        | <ul style="list-style-type: none"><li>- Chống kiềm tối ưu</li><li>- Tăng độ bền màu cho lớp sơn phủ</li><li>- Độ bám dính tốt</li><li>- Độ che phủ &amp; bao phủ cao</li><li>- Rất dễ thi công</li><li>- Kết hợp hoàn hảo với dòng sản phẩm có khả năng lau chùi, dòng sản phẩm Easy Wash (ứng dụng công nghệ EZWash), Odour~less</li><li>- Sản phẩm đạt Green label</li><li>- Không độc hại, không chứa Chì, Thủy ngân, Crôm và các kim loại nặng</li><li>- Sản phẩm phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 08:2020/BCT về giới hạn hàm lượng Chì trong sơn.</li></ul>  |
| <b>Dữ liệu áp dụng</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Chuẩn bị bề mặt</b> | <p>Bề mặt phải sạch, khô và ổn định.</p> <p><u>Hướng xử lý đề nghị:</u></p> <p><u>Chất dơ, bụi:</u> Lau, chùi bằng khăn ướt và làm sạch bụi. Chất tẩy nhẹ cũng có thể được sử dụng.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

**NIPPON PAINT (VIETNAM) CO., LTD**

Số. 14, Đường 3A, KCN Biên Hòa II, Phường Long Hưng, Thành phố Đồng Nai, Việt Nam  
Điện thoại: (84).251.3836579 – 3836586, Fax: (84).251.3836346 – 3836349



## EASY WASH SEALER

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                        |                                       |              |                                 |        |           |            |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|---------------------------------------|--------------|---------------------------------|--------|-----------|------------|
|                                            | <p><b>Màng sơn cũ / Vữa xi-măng / Bột trét:</b> Các màng sơn cũ / Bề mặt không ổn định phải được tẩy sạch bằng đục, cạo, máy chà xát hoặc dụng cụ thích hợp. Bề mặt không bằng phẳng nên được trét lại bằng loại bột trét thích hợp.</p> <p><b>Độ ẩm:</b> Độ ẩm cao thường gây ra sự cố cho sơn. Quan sát mức độ ẩm sau đây trước khi sơn:</p> <p>* Bê tông, tường trát vữa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- &lt; 16% bằng máy đo độ ẩm Protimeter Mini BLD 2000</li> <li>- &lt; 60% bằng máy đo độ ẩm Lutron MS-7003</li> </ul> <p>Mọi sự thấm nước phải được kiểm tra kỹ lưỡng và xử lý.</p> <p><b>Rêu/Nấm:</b> Tẩy sạch bằng dụng cụ đục hoặc cạo và xử lý bằng dung dịch chống rêu, nấm ANTI - FUNGUS SOLUTION. Rửa lại bề mặt bằng nước sạch và để khô.</p> <p><b>Dầu/ mỡ:</b> Làm sạch bằng chất tẩy nhẹ và một ít dung môi nếu cần thiết. Rửa lại thật kỹ để loại bỏ mọi vết bẩn.</p> |                   |                        |                                       |              |                                 |        |           |            |
| <b>Phương pháp thi công</b>                | Dùng cọ quét, con lăn hay súng phun chân không                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                        |                                       |              |                                 |        |           |            |
| <b>Mức tiêu hao</b>                        | Theo lý thuyết: 10.0 - 12.0 m <sup>2</sup> / Lít (Độ dày màng sơn khô 30 - 40 micron)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                        |                                       |              |                                 |        |           |            |
| <b>Pha loãng</b>                           | <p>Dùng nước sạch để pha loãng. Tối đa 15% theo thể tích</p> <table> <tr> <td>Cọ quét &amp; con lăn</td><td>- Tối đa 15%</td></tr> <tr> <td>Phun chân không</td><td>- Tối đa 10%</td></tr> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Cọ quét & con lăn | - Tối đa 15%           | Phun chân không                       | - Tối đa 10% |                                 |        |           |            |
| Cọ quét & con lăn                          | - Tối đa 15%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                        |                                       |              |                                 |        |           |            |
| Phun chân không                            | - Tối đa 10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                        |                                       |              |                                 |        |           |            |
| <b>Dữ liệu phun</b>                        | <table> <tr> <td></td><td><u>Phun chân không</u></td></tr> <tr> <td>Áp lực cung cấp (kg/cm<sup>2</sup>)</td><td>120 - 150</td></tr> <tr> <td>Kích thước đầu phun ở 60 độ góc</td><td>0.017"</td></tr> <tr> <td>Pha loãng</td><td>Tối đa 10%</td></tr> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   | <u>Phun chân không</u> | Áp lực cung cấp (kg/cm <sup>2</sup> ) | 120 - 150    | Kích thước đầu phun ở 60 độ góc | 0.017" | Pha loãng | Tối đa 10% |
|                                            | <u>Phun chân không</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                        |                                       |              |                                 |        |           |            |
| Áp lực cung cấp (kg/cm <sup>2</sup> )      | 120 - 150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                        |                                       |              |                                 |        |           |            |
| Kích thước đầu phun ở 60 độ góc            | 0.017"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                        |                                       |              |                                 |        |           |            |
| Pha loãng                                  | Tối đa 10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                        |                                       |              |                                 |        |           |            |
| <b>Độ dày màng sơn yêu cầu cho mỗi lớp</b> | Độ dày màng sơn khô là 30 – 40 micron cho một lớp sơn đối với điều kiện thi công bình thường.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                        |                                       |              |                                 |        |           |            |
| <b>Thời gian khô</b>                       | Khô bề mặt: 30 phút ở 30°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                        |                                       |              |                                 |        |           |            |
| <b>Thời gian sơn lớp kế tiếp</b>           | Tối thiểu là 2 giờ ở điều kiện bình thường                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                        |                                       |              |                                 |        |           |            |
| <b>Vệ sinh</b>                             | Rửa các dụng cụ bằng nước sạch ngay sau khi dùng                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                        |                                       |              |                                 |        |           |            |
| <b>Bảo quản</b>                            | Sau khi sử dụng, đậy chặt nắp thùng và để ở nơi khô và thoáng mát. Nhiệt độ từ 5 - 40°C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                        |                                       |              |                                 |        |           |            |
| <b>Đóng gói</b>                            | Bao bì 5 Lít & 15 Lít                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                        |                                       |              |                                 |        |           |            |
| <b>Lưu ý</b>                               | <p>Mức tiêu hao phụ thuộc vào độ dày màng sơn, độ gồ ghề, rỗ, xốp của bề mặt, hao hụt trong quá trình thi công, v.v...</p> <p>Thời gian khô và thời gian sơn lớp kế tiếp thực tế có thể ngắn hay dài hơn, phụ thuộc vào độ dày màng sơn, nhiệt độ, độ ẩm môi trường, độ thông thoáng, v.v...</p> <p>Hạn chế thi công khi nhiệt độ thấp hơn 10°C và độ ẩm lớn hơn 85%. Tránh tiếp xúc trực tiếp với da, sử dụng dụng cụ bảo hộ thích hợp.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                        |                                       |              |                                 |        |           |            |

## NIPPON PAINT (VIETNAM) CO., LTD

Số. 14, Đường 3A, KCN Biên Hòa II, Phường Long Hưng, Thành phố Đồng Nai, Việt Nam  
Điện thoại: (84).251.3836579 – 3836586, Fax: (84).251.3836346 – 3836349

[www.nipponpaint.com](http://www.nipponpaint.com)

## EASY WASH SEALER

### GHI CHÚ

*Những thông tin trên đây áp dụng cho sản phẩm ở điều kiện kiểm tra xác định. Bởi vì những điều kiện, tình huống mà sản phẩm được sử dụng là nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi, do đó để có hướng dẫn cụ thể, vui lòng liên lạc với Bộ phận Hỗ trợ khách hàng của Công ty Sơn Nippon. Chúng tôi có thể chỉnh sửa tài liệu kỹ thuật cho sản phẩm mà không cần thông báo.*

### **NIPPON PAINT (VIETNAM) CO., LTD**

Số. 14, Đường 3A, KCN Biên Hòa II, Phường Long Hưng, Thành phố Đồng Nai, Việt Nam

Điện thoại: (84).251.3836579 – 3836586, Fax: (84).251.3836346 – 3836349

[www.nipponpaint.com](http://www.nipponpaint.com)