

TÀI LIỆU KỸ THUẬT**NIPPON INTERIOR PUTTY**

Mô tả	NIPPON INTERIOR PUTTY là loại bột trét để làm phẳng, mịn cho các bề mặt tường nội thất.
Công dụng	NIPPON INTERIOR PUTTY được sử dụng cho các bề mặt nội thất như: - Tường trát vữa - Tường gạch - Bê tông ...
Hoàn thiện	Mờ Màu: Trắng
Đặc điểm	- Dễ sử dụng - Dễ xả nhám - Tạo bề mặt phẳng mịn
Dữ liệu áp dụng	
Chuẩn bị bề mặt	Đảm bảo bề mặt phải sạch và ổn định. * Bê tông, tường trát vữa: - < 16% bằng máy đo độ ẩm Protimeter Mini BLD 2000 - < 60% bằng máy đo độ ẩm Lutron MS-7003 Trong trường hợp tường quá khô và các bề mặt hút nước, nên làm ẩm bằng nước sạch trước khi trét NIPPON INTERIOR PUTTY.
Phương pháp thi công	Dùng dao trét để trét lên bề mặt một lớp NIPPON INTERIOR PUTTY, độ dày khoảng 1mm tùy thuộc vào loại bề mặt. Để lớp thứ nhất khô trong khoảng 16 giờ thì trét lớp thứ hai với độ dày tương tự. Bề mặt sẽ rất phẳng mịn sau khi hoàn thiện lớp thứ hai bằng cách chà láng.
Mức tiêu hao	Theo lý thuyết: 30 - 40 m ² / Bao 40Kg (Tùy thuộc vào độ dày thực hiện)
Cách pha trộn	Trộn 01 bao NIPPON INTERIOR PUTTY với khoảng 14 đến 16 lít nước sạch (Nên đều từ 5-10 phút trộn bằng máy trộn nếu có thể hoặc dùng dụng cụ khuấy trộn thích hợp). Nên đổ bột vào nước, không nên đổ nước vào bột để tránh vón cục. Để hỗn hợp vừa trộn khoảng 10 phút, sau đó trộn một lần nữa. Bạn sẽ có một hỗn hợp đồng nhất rất dễ trét. Hỗn hợp đã trộn nên sử dụng trong vòng 2 giờ.
Vệ sinh	Rửa các dụng cụ bằng nước sạch ngay sau khi dùng
Bảo quản	NIPPON INTERIOR PUTTY dễ hút ẩm và nước nên cần cột chặt miệng bao. Lưu trữ ở nơi khô, mát và thoáng. Nhiệt độ từ 5 – 40°C.

NIPPON PAINT (VIETNAM) CO., LTD

Số. 14, Đường 3A, KCN Biên Hòa II, Phường Long Hưng, Thành phố Đồng Nai, Việt Nam
Điện thoại: (84).251.3836579 – 3836586, Fax: (84).251.3836346 – 3836349



NIPPON INTERIOR PUTTY

Đóng gói	40 Kg / Bao
Lưu ý	Mức tiêu hao phụ thuộc vào độ dày màng sơn, độ gồ ghề, rỗ, xốp của bề mặt, hao hụt trong quá trình thi công, v.v... Thời gian khô và thời gian sơn lớp kế tiếp thực tế có thể ngắn hay dài hơn, phụ thuộc vào độ dày màng sơn, nhiệt độ, độ ẩm môi trường, độ thông thoáng, v.v... Không trét NIPPON INTERIOR PUTTY trên các bề mặt tường đã sơn, trát vữa có thể tan trong nước, và trên các nền sàn đã được làm láng. Không thi công NIPPON INTERIOR PUTTY khi nhiệt độ thấp hơn 10°C và độ ẩm lớn hơn 85%.
GHI CHÚ	<i>Những thông tin trên đây áp dụng cho sản phẩm ở điều kiện kiểm tra xác định. Bởi vì những điều kiện, tình huống mà sản phẩm được sử dụng là nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi, do đó để có hướng dẫn cụ thể, vui lòng liên lạc với Bộ phận Hỗ trợ khách hàng của Công ty Sơn Nippon. Chúng tôi có thể chỉnh sửa tài liệu kỹ thuật cho sản phẩm mà không cần thông báo.</i>

NIPPON PAINT (VIETNAM) CO., LTD

Số. 14, Đường 3A, KCN Biên Hòa II, Phường Long Hưng, Thành phố Đồng Nai, Việt Nam
Điện thoại: (84).251.3836579 – 3836586, Fax: (84).251.3836346 – 3836349

www.nipponpaint.com