

TÀI LIỆU KỸ THUẬT

TEXKOTE

Mô tả	Là loại sơn đặc biệt có thể đem lại nhiều kiểu trang trí cho bề mặt bằng phương pháp phun.
Loại	Hệ nước, gốc Acrylic Emulsion
Công dụng	Là lớp sơn giữa bảo vệ và trang trí cho các bề mặt nội và ngoại thất như: - Tường trát vữa - Tường gạch - Bảng MDF... - Bê tông - Gỗ (đã sơn lót)
Hoàn thiện	Mờ Màu: Trắng
Đặc điểm	- Có nhiều tính năng tuyệt vời như độ cứng màng sơn, độ bám dính, khả năng chống trầy xước và chống mài mòn - Chống rêu và nấm - Chống nứt ở điều kiện thi công bình thường - Cùng với lớp sơn phủ, TEXKOTE đem lại màng sơn có khả năng chịu được thời tiết, chống thấm nước, chống kiềm và chống bám bụi - Dễ dàng có được nhiều kiểu trang trí bằng các phương pháp phun khác nhau - Không chứa Chì, Thủy ngân và các kim loại nặng - Sản phẩm phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 08:2020/BCT về giới hạn hàm lượng Chì trong sơn. 
Đặc tính vật lý	Hàm lượng rắn: 62 ± 2 % theo thể tích
Dữ liệu áp dụng	
Chuẩn bị bề mặt	<u>Bề mặt phải được chuẩn bị kỹ trước khi sơn:</u> Xử lý bề mặt có rêu, nấm bằng dung dịch chống rêu, nấm ANTI - FUNGUS SOLUTION. Bề mặt phải sạch, khô & ổn định trước khi sơn. * Bê tông, tường trát vữa: - < 16% bằng máy đo độ ẩm Protimeter Mini BLD 2000 - < 60% bằng máy đo độ ẩm Lutron MS-7003
Phương pháp thi công	Phun có khí
Mức tiêu hao	Theo lý thuyết: 0.7 – 1.5 m ² / Lít, tùy theo kiểu trang trí

NIPPON PAINT (VIETNAM) CO., LTD

Số. 14, Đường 3A, KCN Biên Hòa II, Phường Long Hưng, Thành phố Đồng Nai, Việt Nam
Điện thoại: (84).251.3836579 – 3836586, Fax: (84).251.3836346 – 3836349

www.nipponpaint.com

TEXKOTE

Pha loãng	Không yêu cầu. Nếu cần, dùng nước sạch để pha loãng, không quá 3% theo thể tích.
Dữ liệu phun	<u>Phun có khí</u> Áp lực cung cấp (Kg/cm²) 2.5 – 4.5 Kích thước đầu phun với 60 độ góc 4.5 hoặc 6 mm Khoảng cách từ đầu phun đến bề mặt 20 – 30 cm Pha loãng Tối đa 3% Để có được kiểu trang trí dạng phẳng, cần dùng con lăn để cán bằng khi màng sơn còn chưa khô (khoảng từ 10 - 15 phút sau khi sơn).
Thời gian sơn lớp kế tiếp	Tối thiểu 72 giờ ở điều kiện bình thường
Vệ sinh	Rửa các dụng cụ bằng nước sạch ngay sau khi dùng
Bảo quản	Đậy chặt nắp thùng. Lưu trữ ở nơi khô, mát và thoáng. Nhiệt độ từ 5 – 40°C.
Đóng gói	Bao bì 18 Lít
Lưu ý	Mức tiêu hao phụ thuộc vào độ dày màng sơn, độ gồ ghề, rỗ, xốp của bề mặt, hao hụt trong quá trình thi công, v.v... Thời gian khô và thời gian sơn lớp kế tiếp thực tế có thể ngắn hay dài hơn, phụ thuộc vào độ dày màng sơn, nhiệt độ, độ ẩm môi trường, độ thông thoáng, v.v... Hạn chế thi công khi nhiệt độ thấp hơn 10°C và độ ẩm lớn hơn 85%. Tránh tiếp xúc trực tiếp với da. Sử dụng dụng cụ bảo hộ thích hợp.
GHI CHÚ	<i>Những thông tin trên đây áp dụng cho sản phẩm ở điều kiện kiểm tra xác định. Bởi vì những điều kiện, tình huống mà sản phẩm được sử dụng là nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi, do đó để có hướng dẫn cụ thể, vui lòng liên lạc Bộ phận Hỗ trợ Khách hàng của Công ty Sơn Nippon. Chúng tôi có thể chỉnh sửa tài liệu kỹ thuật cho sản phẩm mà không cần thông báo</i>

NIPPON PAINT (VIETNAM) CO., LTD

Số. 14, Đường 3A, KCN Biên Hòa II, Phường Long Hưng, Thành phố Đồng Nai, Việt Nam
Điện thoại: (84).251.3836579 – 3836586, Fax: (84).251.3836346 – 3836349

www.nipponpaint.com