

TÀI LIỆU KỸ THUẬT

VATEX SAKURA

Mô tả	VATEX SAKURA là dòng sơn phủ nội thất, mang đến vẻ đẹp tươi mới cho ngôi nhà của bạn với nhiều màu sắc phong phú và bề mặt mịn màng. Với công thức cải tiến, sản phẩm có độ che phủ cao và bao phủ cao giúp việc thi công trở nên dễ dàng, tiết kiệm thời gian và chi phí.
Loại	Acrylic Copolymer Emulsion
Công dụng	Là lớp sơn phủ phù hợp cho các tường nội thất như: - Tường trát vữa - Tường gạch - Bể thạch cao - Bê tông - Gỗ (đã sơn lót) - Bảng MDF ...
Hoàn thiện	Mờ Màu sắc: Nhiều màu sắc phong phú như trong bảng màu.
Đặc điểm	- Độ che phủ và bao phủ cao. - Dễ thi công và sử dụng. - Màng sơn đẹp và mịn màng. - Chống nấm mốc. - Không chứa Chì, Thủy ngân và các kim loại nặng. - Sản phẩm phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 08:2020/BCT về giới hạn hàm lượng Chì trong sơn. 
Dữ liệu áp dụng	
Chuẩn bị bề mặt	Bề mặt phải sạch, khô và ổn định. Hướng xử lý đề nghị: <u>Chất dơ, bụi:</u> Lau, chùi bằng khăn ướt và làm sạch bụi. Chất tẩy nhẹ cũng có thể được sử dụng. <u>Màng sơn cũ / Vữa xi-măng / Bột trét:</u> Các màng sơn cũ / Bề mặt không ổn định phải được tẩy sạch bằng đục, cạo, máy chà xát hoặc dụng cụ thích hợp. Bề mặt không bằng phẳng nên được trét lại bằng loại bột trét thích hợp. <u>Độ ẩm:</u> Độ ẩm cao thường gây ra sự cố cho sơn. Quan sát mức độ ẩm sau đây trước khi sơn: * Bê tông, tường trát vữa: - < 16% bằng máy đo độ ẩm Protimeter Mini BLD 2000 - < 60% bằng máy đo độ ẩm Lutron MS-7003

CÔNG TY TNHH NIPPON PAINT (VIỆT NAM)

Số 14, Đường 3A, Khu Công Nghiệp Biên Hoà II, Phường Long Hưng, Thành phố Đồng Nai, Việt Nam
Tel: (84) 251 383 6579 - 383 6586 (8 lines)
Fax: (84) 251 383 6346 - 383 6349

A MEMBER OF NIPSEA GROUP

www.nipponpaint.com.vn

	Mọi sự thấm nước phải được kiểm tra kỹ lưỡng và xử lý. <u>Rêu/Nấm</u>: Tẩy sạch bằng dụng cụ đục hoặc cạo và xử lý bằng dung dịch chống rêu, nấm ANTI - FUNGUS SOLUTION. Rửa lại bề mặt bằng nước sạch và để khô. <u>Dầu/mỡ</u>: Tẩy sạch bằng chất tẩy nhẹ và một ít dung môi nếu cần thiết. Rửa lại thật kỹ để tẩy tất cả mọi vết bẩn.						
Phương pháp thi công	Dùng cọ quét, con lăn hoặc súng phun chân không						
Mức tiêu hao	Theo lý thuyết: 8.5 - 12.0 m ² /Lít (Độ dày màng sơn khô 30 - 40 micron)						
Pha loãng	Dùng nước sạch để pha loãng Cọ quét và con lăn - Tối đa 20% Phun chân không - Tối đa 10%						
Dữ liệu phun	<table> <tr> <td>Áp lực cung cấp (Kg/cm²)</td><td><u>Phun chân không</u></td></tr> <tr> <td>Kích thước đầu phun với 60 độ góc</td><td>120 - 150 0.017"</td></tr> <tr> <td>Pha loãng</td><td>Tối đa 10%</td></tr> </table>	Áp lực cung cấp (Kg/cm ²)	<u>Phun chân không</u>	Kích thước đầu phun với 60 độ góc	120 - 150 0.017"	Pha loãng	Tối đa 10%
Áp lực cung cấp (Kg/cm ²)	<u>Phun chân không</u>						
Kích thước đầu phun với 60 độ góc	120 - 150 0.017"						
Pha loãng	Tối đa 10%						
Hệ thống sơn đề nghị	Bột trét: 1 - 2 lớp NIPPON INTERIOR PUTTY Sơn lót: 1 lớp MATEX SEALER Sơn phủ: 2 lớp VATEX SAKURA						
Độ dày màng sơn yêu cầu cho mỗi lớp	Độ dày màng sơn khô là 30 - 40 Micron cho một lớp sơn đối với điều kiện thi công bình thường.						
Thời gian khô	Khô bề mặt: 10 phút ở 30 °C						
Thời gian sơn lớp kế tiếp	Tối thiểu là 2 giờ ở điều kiện bình thường						
Vệ sinh	Rửa các dụng cụ bằng nước sạch ngay sau khi dùng						
Bảo quản	Đậy chặt nắp thùng. Lưu trữ ở nơi khô, mát và thoáng. Nhiệt độ từ 5 – 40 °C.						
Đóng gói	Bao bì 5 Lít & 15 Lít						
Lưu ý	Mức tiêu hao phụ thuộc vào độ dày màng sơn, độ gồ ghề, rỗ, xộp của bề mặt, hao hụt trong quá trình thi công, v.v... Thời gian khô và thời gian sơn lớp kế tiếp thực tế có thể ngắn hay dài hơn, phụ thuộc vào độ dày màng sơn, nhiệt độ, độ ẩm môi trường, độ thông thoáng, v.v... Hạn chế thi công khi nhiệt độ thấp hơn 10°C và độ ẩm lớn hơn 85%. Tránh tiếp xúc trực tiếp với da. Sử dụng dụng cụ bảo hộ thích hợp.						
GHI CHÚ	<i>Những thông tin trên đây áp dụng cho sản phẩm ở điều kiện kiểm tra xác định. Bởi vì những điều kiện, tình huống mà sản phẩm được sử dụng là nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi, do đó để có hướng dẫn cụ thể, vui lòng liên lạc Bộ phận Hỗ trợ Khách hàng của Công ty Nippon Paint. Chúng tôi có thể chỉnh sửa tài liệu kỹ thuật cho sản phẩm mà không cần báo trước.</i>						

CÔNG TY TNHH NIPPON PAINT (VIỆT NAM)

Số 14, Đường 3A, Khu Công Nghiệp Biên Hoà II, Phường Long Hưng, Thành phố Đồng Nai, Việt Nam
Tel: (84) 251 383 6579 - 383 6586 (8 lines)
Fax: (84) 251 383 6346 - 383 6349

A MEMBER OF NIPSEA GROUP

www.nipponpaint.com.vn